

Aqua Kalkpaste

Technische Information

- Charakteristik:** Dispersion von Weißpigmenten und Bindemittel in einem Wasser/Alkoholgemisch. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn folgende Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **Aqua Kalkpaste** dient zur individuellen Gestaltung von gekalkten Möbeloberflächen. Durch die spezielle Einstellung bleibt das Material in den Holzporen oder Vertiefungen haften. Geeignet sind entsprechend vorbehandelte grobporige Laubhölzer oder strukturierte Nadelhölzer.
- Untergründe:** Geeignet sind gebeizte und grundierte Holzflächen. Um ein Ausbluten der Gerbstoffe und Beizen zu verhindern, und um eine klare Porenzeichnung zu bekommen, ist es zweckmäßig 2x mit Zwischenschliff K 220 zu grundieren. Damit das Holz offenporig bleibt, ist es sinnvoll die Grundierung mit 10-20% Verdünnung zu verdünnen. Die vorbehandelten Flächen müssen trocken, sauber und tragfähig sein.
- Verarbeitung:** **Aqua Kalkpaste** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Sie wird mit einem Pinsel erst quer, dann längst zur Maserung auf die leicht angeschliffene Fläche aufgetragen. Nachdem die **Aqua Kalkpaste** durchgetrocknet ist, wird der gewünschte Effekt mit einem Schleifvlies ausgeschliffen. Anschließend erfolgt ein weiterer Lacküberzug. Bei Bedarf kann **Aqua Kalkpaste** mit einem feuchten Lappen wieder angelöst und abgenommen werden.
Bitte nur saubere, nichtrostende Arbeitsgeräte verwenden.
- Verdünnung:** **Aqua Kalkpaste** wird verarbeitungsfähig geliefert und sollte nicht verdünnt werden.
- Ergiebigkeit:** Ca. 100 ml/qm je nach gewünschtem Effekt und Untergrund.
- Trockenzeit:** Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20°C/65% relative Luftfeuchtigkeit):
 - Staubtrocken: ca. 30 Minuten.
 - Überlackierbar: ca. 3-4 Stunden.
 Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.
- Grundierung und Überzüge:** **DuoCryl-Serie, HydRo-Serie und 1K-Lacke.**
- Gerätereinigung:** Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Angetrocknetes Material kann mit entfernt werden.
- Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde ist **Aqua Kalkpaste** mindestens 2 Jahre lagerfähig. Kühl, jedoch frostfrei, lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Bitte wenden!

Aqua Kalkpaste

Technische Information

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 07/24