



NaturExpert Hartwachssiegel

Technische Information

- Charakteristik:** Niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von Ölen, Fettsäuren und Wachsen. **NaturExpert Hartwachssiegel** trocknet sowohl oxidativ wie auch physikalisch und liefert samtmatte, griffige und widerstandsfähige Oberflächen.
Nicht selbstentzündlich!
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Zur widerstandsfähigen Veredelung von Hölzern im gesamten Innenausbau. **NaturExpert Hartwachssiegel** dringt gut in das behandelte Holz ein und liefert wasserabweisende, abriebfeste und mechanisch belastbare Oberflächen.
- Untergründe:** Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Fett, Harz und anderen trennend wirkenden Rückständen sein. Lose Altanstriche vor der Behandlung entfernen. Holzschliff mit Korn 150-180, je nach gewünschtem Effekt anschließend mit Korn 320.
NaturExpert Hartwachssiegel ist zur Beschichtung aller Holzarten geeignet. Bei Exotenhölzern empfiehlt sich das Anlegen einer Testfläche, dies gilt ebenfalls bei Reparaturen und Nachversiegelungen von Altbeschichtungen.
- Verarbeitung:** Im Spritzverfahren, durch Streichen, Wischen oder Walzen.
NaturExpert Hartwachssiegel wird zwei Mal auf das rohe Holz aufgetragen, ein Abnehmen von Überschüssen ist nicht erforderlich. Nach der Grundierschicht sollte je nach Auftragsmenge eine Trockenzeit von mindestens 4 Stunden (bei 20°C und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit) eingehalten werden. Vor dem Aufbringen der Deckschicht wird mit Korn 240-320 zwischengeschliffen. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (z. B. Bürste oder Pad) nachbehandelt werden.
NaturExpert Hartwachssiegel muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden.
- Verdünnung:** **NaturExpert Hartwachssiegel** ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann bei Bedarf mit bis zu 20% **NaturExpert Ölverdünnung** verdünnt werden.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: 50-70 g/qm
12-17 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung.
- Trockenzeit:** Bei 20°C Raumtemperatur und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- Griffest nach ca. 60 Minuten.
- Schleifbar nach ca. 4 Stunden.
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
- Überzüge:** **NaturExpert Hartwachssiegel**
- Gerätereinigung:** Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich **NaturExpert Ölverdünnung**.
- Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde ist **NaturExpert Hartwachssiegel** 2 Jahre lagerfähig. Trocken, kühl und frostfrei lagern.

Bitte wenden!



ROSNER
professional wood coatings

NaturExpert Hartwachssiegel

Technische Information

Besondere Hinweise: Auch wenn die mit **NaturExpert Hartwachssiegel** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20°C/65% RF) erreicht.

Geprüft nach:

DIN 53160-1/-2: Speichel- und Schweißrecht (Graumaßstab Stufe 5).

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/23