



ROSNER
professional wood coatings

NaturExpert Lärchenöl

Technische Information

- Charakteristik:** Niedrigviskose Lärchenöl-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Balsamharzen, natürlichen Firnissen und ätherischen Ölen. Besonders für helle Hölzer geeignet. Durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung liefert **NaturExpert Lärchenöl** stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberflächen, die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes bleibt dabei erhalten. **NaturExpert Lärchenöl** enthält weder Aromaten noch biozide Wirkstoffe. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **NaturExpert Lärchenöl** eignet sich als Schutz und zur Veredlung von einheimischen und exotischen Hölzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen im geschützten Außenbereich (z. B. Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, Gartenmöbel, Balkone, Zäune), auch auf gebleichten Untergründen verwendbar. Es vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes sowie die Bildung von Rissen.
- Untergründe:** Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Fett, Harz und anderen trennend wirkenden Rückständen sein. Alte offene porige Anstriche gründlich säubern, alte Farb- und Lackanstriche restlos entfernen. Glatte Oberflächen nicht feiner als P180 schleifen, Holzfeuchte nicht über 18%.
Wichtig: Bei (unbekannten) offenporigen Altbeschichtungen ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen!
- Verarbeitung:** Im Spritzverfahren, durch Streichen, Wischen oder Walzen.
NaturExpert Lärchenöl nicht bei Temperaturen unter 5°C auftragen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Satt auf die Holzoberfläche auftragen. Den Überschuss - je nach Temperatur und Luftfeuchte - nach ca. 10 bis 20 Minuten mit einem Trikotballen abnehmen.
Wichtig: Nicht eingezogenes, überschüssiges Material muss sorgfältig abgewischt werden, um Ungleichmäßigkeiten oder Klebrigkeit zu vermeiden. Bei der Erstanwendung sind 2 Anstriche erforderlich, bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich. Nach dem ersten Anstrich 6 Stunden trocknen lassen, dann Zweitanstrich durchführen. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (z. B. Bürste oder Pad) nachbehandelt werden. Senkrechte, mit **NaturExpert Lärchenöl** beschichtete Flächen je nach Witterungseinfluss im Abstand von ca. 2-3 Jahren überarbeiten. Hierzu Flächen säubern und mit **NaturExpert Lärchenöl** 1x nachstreichen. Bei stark der Witterung ausgesetzten oder waagerechten Flächen, an denen das Wasser nicht ablaufen kann, muss generell mit deutlich kürzeren Renovierungsintervallen gerechnet werden.
- Verdünnung:** **NaturExpert Lärchenöl** ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann bei Bedarf mit bis zu 20% **NaturExpert Ölverdünnung** verdünnt werden.
- Ergiebigkeit:** Auftragsmenge: 60-80 g/qm
10-14 qm/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung.

Bitte wenden!



NaturExpert Lärchenöl

Technische Information

- Trockenzeit:** Bei 20°C Raumtemperatur und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubtrocken nach ca. 40 Minuten.
- Griffest nach ca. 90 Minuten.
- Stapelbar nach ca. 3 Stunden.
- Überstreichbar nach ca. 6 Stunden.
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
- Überzüge:** **NaturExpert Lärchenöl**
- Gerätereinigung:** Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich **NaturExpert Ölverdünnung**.
- Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde ist **NaturExpert Lärchenöl** 2 Jahre lagerfähig. Trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Besondere Hinweise:** **NaturExpert Lärchenöl** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt werden. Auch wenn die mit **NaturExpert Lärchenöl** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20°C/65% RF) erreicht.
- Geprüft nach:
DIN EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration).
DIN 53160-1/-2: Speichel- und Schweißrecht (Graumaßstab Stufe 5).
- Achtung:** Wie bei allen lufttrocknenden Ölen besteht auch bei **NaturExpert Lärchenöl** eine gewisse Gefahr der Selbstentzündung. Daher gebrauchte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder mehrere Tage in einem mit Wasser befüllten Behälter aufbewahren, dann über den Hausmüll entsorgen. Beim Verarbeiten und während der Trocknung Innenräume gut lüften, Zündquellen fernhalten. Nicht in Spritzkabinen oder vor Absaugungen verwenden, in denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 03/20