

# RoAqua Strichlack

## Technische Information

**Charakteristik:** Pigmentierter, hochviskoser Stricheffekt-Lack auf Dispersionsbasis. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.

**Anwendungsbereich:** Für die effektvolle und individuelle Gestaltung von Möbeloberflächen.

**Untergründe:** Der zu beschichtende Untergrund muss entsprechend vorbehandelt sowie trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Öl, Fett und anderen trennend wirkenden Rückständen sein.

**Verarbeitung:** **RoAqua Strichlack** muss vor jeder Verarbeitung sorgfältig aufgerührt und durch Streichen verarbeitet werden.

Achtung: Nur saubere, nichtrostende Arbeitsgeräte verwenden!

Empfohlener Lackaufbau für MDF:

Bei mit Grundierfolien beschichteten Platten kann die farbgebende Schicht nach entsprechendem Schliff direkt auf die Platte gespritzt werden. Unbeschichtete MDF-Platten müssen zunächst mit **HydRo Füller 1K/2K** vorbereitet werden. Kanten und Profilierungen müssen vor der Beschichtung mit **HydRo Füller 1K/2K** sorgfältig mit K 150-220 geschliffen werden. Anschließend werden die farbgebenden Schichten mit **Rosner HydRo Color Plus / RoC ryl Color -ringfest-** aufgetragen.

Mit einem Pinsel wird abschließend auf die angeschliffene Fläche die gewünschte Menge **RoAqua Strichlack** aufgetragen und anschließend mit dem Pinsel ausgezogen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

**Verdünnung:** **RoAqua Strichlack** ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnt werden.

**Ergiebigkeit:** Ca. 100 ml/qm je nach gewünschtem Effekt und Untergrund.

**Trockenzeit:** Staubtrocken: ca. 30 min (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit). Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.

**Gerätereinigung:** Gebrauchte Arbeitsgeräte können mit Leitungswasser gereinigt werden.

**Lagerfähigkeit:** Trocken und kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Im original verschlossenen Gebinde ist **RoAqua Strichlack** 2 Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde fest verschließen und zügig aufbrauchen.

**Besondere Hinweise:** Vor der Verarbeitung unbedingt die technischen Merkblätter der eingesetzten Produkte beachten. Bei Abweichungen zum empfohlenen Lackaufbau ist eine vorherige Haftungsprüfung durchzuführen.

Bitte wenden!

# RoAqua Strichlack

## Technische Information

**Bitte beachten:**

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 09/22