

RoCryl Glashärter

Technische Information

Charakteristik: Reaktionskomponente auf Basis von Polyisocyanaten. Durch Vernetzung von **RoCryl Color ringfest** mit **RoCryl Glashärter** wird Glashaftung erreicht. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.

Anwendungsbereich: Härterkomponente für **RoCryl Color ringfest**.

Mischungsverhältnis: **10 Teile Lack : 1 Teil Härter**

Gerätereinigung: **Waschlöser Nr. 52** und **PUG Pinsel- u. Gerätgereiniger**

Lagerfähigkeit: Mindestens 1 Jahr im original verschlossenen Gebinde lagerfähig. Bei mehrmaligem Öffnen und Teilentnahmen kann die Viskosität ansteigen.

Besondere Hinweise: Der Härter ist feuchtigkeitsempfindlich und kann durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit unbrauchbar werden. Daher nach jeder Entnahme das Gebinde sofort wieder gut verschließen.

Bitte beachten: Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/11